

<b>Ausgabe:</b>	Jänner 2020
<b>Herausgeber:</b>	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
<b>Produkt</b>	<b>MACCOMPRI Band</b> Akrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband, vorkomprimiert auf Rollen
<b>Verpackungseinheit:</b>	je nach Stärke
<b>Anwendungen:</b>	Österreichische Zertifizierung: 600 Pascal

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Farbe	hellgrau
Dichte	90 kg/m <sup>3</sup> (+/- 10%)
Druckwiderstand DIN 53577 spezifische Kraft bei Kompression von 40% spezifische Kraft bei Kompression von 80%	6,7 KPA 42,0 KPA
Zugfestigkeit DIN 53571 Zerreiwiderstand Dehnungsfestigkeit	174 KPA 285%
Zugfestigkeit nach Lagerung fr 24 Stunden bei 120° C DIN 53571 Zerreiwiderstand Vernderung Dehnungsfestigkeit Vernderung	143 KPA -18% 240% -16%
Widerstand bei niedrigen Temperaturen	bei -40° C fr 1 Stunde kein zerreien
Wrmeleitung	0,05 W/mK
Feuerbestndigkeit Brandklasse	DIN 4102 selbstverlschend: B2