

# DATENBLATT

## BITUMEN-KAUTSCHUK-STREIFEN 1,5MM (ALU)



Kleb- und Dichtstoffe GmbH

### Allgemein:

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausgabe:</b>            | Juli 2025                                                                                                                                                                                            |
| <b>Herausgeber:</b>        | MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt:</b>            | Kaltselbstklebende Bitumen-Kautschuk-Dichtungsstreifen mit Alu-Folie als Oberfläche                                                                                                                  |
| <b>Anwendungen:</b>        | Für Sockelausbildung Badezimmer und Sockel-Übergänge außen (Fundament zu Holzwand und best. Mauerwerk zu Holzwand), Bauwerksabdichtung im Holz-, Fenster-, Metall- und Fertighausbau und vieles mehr |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | Siehe Tabelle Website                                                                                                                                                                                |

### Technische Daten:

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dicke x Breite x Länge:</b>  | Siehe Tabelle Website                                    |
| <b>Flächengewicht:</b>          | Ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>                                |
| <b>Zugfestigkeit:</b>           | Prüfmethode: DIN EN 12311-1: > 200 N/50mm                |
| <b>Reißdehnung:</b>             | Prüfungsmethode: DIN EN 12311-1: > 150%                  |
| <b>Weiterreißfestigkeit:</b>    | Prüfungsmethode: DIN EN 12310-1: > 100 N                 |
| <b>Kaltbiegeverhalten:</b>      | Prüfungsmethode: DIN EN 1109: < -30 °C                   |
| <b>Wasserdichtheit:</b>         | Prüfungsmethode: DIN EN 1928 B: > 4 bar/24h              |
| <b>Sd-Wert:</b>                 | Prüfungsmethode: DIN 52615: Wert: 2.445m                 |
| <b>Wassereinwirkung:</b>        | Prüfungsmethode: DIN 18533: W1-E (W1.1.-E, W1.2-E), W4-E |
| <b>Rissüberbrückung:</b>        | Prüfungsmethode: DIN 18533: RÜ1-E bis RÜ3-E              |
| <b>Brandverhalten:</b>          | Prüfungsmethode: DIN EN 13501-1: Brandklasse E           |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | -5 °C bis +30 °C                                         |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>  | -30 °C bis +80 °C                                        |

Irrtum vorbehalten

MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH

Betriebsring 2, 2483 Ebreichsdorf  
Telefon: +43 2254 72071  
Email: office@mac-gmbh.at

UID: ATU74758256  
FN: 519623b  
HG Wien | ARA: 9858

Bank: Oberbank AG  
IBAN: AT791502100531025666  
BIC: OBKLAT2L

www.tec7.at  
www.mac-gmbh.at