

# DATENBLATT

## BITUMEN-KAUTSCHUK- STREIFEN 1MM (HDPE)



Kleb- und Dichtstoffe GmbH

### Allgemein:

<b>Ausgabe:</b>	Mai 2026
<b>Herausgeber:</b>	MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
<b>Produkt:</b>	Kaltselbstklebende schwarze Bitumen-Kautschuk-Streifen mit kreuzlaminiertes HDPE-Folie als Oberfläche
<b>Anwendungen:</b>	Für Abdichtungen Pfosten-Riegel-Fassade, Sockelabdichtung Holzbau innen, Konstruktionsstöße und vieles mehr
<b>Verpackungseinheit:</b>	Siehe Tabelle Website

### Technische Daten:

<b>Dicke x Breite x Länge:</b>	Siehe Tabelle Website
<b>Flächengewicht:</b>	Ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit:</b>	Prüfmethode: DIN EN 12311-1: > 200 N/50mm
<b>Reißdehnung:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 12311-1: > 150%
<b>Weiterreißfestigkeit:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 12310-1: > 100 N
<b>Kaltbiegeverhalten:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 1109: < -30 °C
<b>Wasserdichtheit:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 1928 B: > 4 bar/24h
<b>Sd-Wert:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 1931: ≥ 160m
<b>Wassereinwirkung:</b>	Prüfungsmethode: DIN 18533: W1-E (W1.1.-E, W1.2.-E), W4-E
<b>Rissüberbrückung:</b>	Prüfungsmethode: DIN 18533: RÜ1-E bis RÜ3-E
<b>Brandverhalten:</b>	Prüfungsmethode: DIN EN 13501-1: Baustoffklasse E
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	-5 °C bis +30 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30 °C bis +80 °C

Irrtum vorbehalten

MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH

Betriebsring 2, 2483 Ebreichsdorf  
Telefon: +43 2254 72071  
Email: office@mac-gmbh.at

UID: ATU74758256  
FN: 519623b  
HG Wien | ARA: 9858

Bank: Oberbank AG  
IBAN: AT791502100531025666  
BIC: OBKLAT2L

www.tec7.at  
www.mac-gmbh.at