

DATENBLATT

MAC AEROSOL PRIMER



Kleb- und Dichtstoffe GmbH

Allgemein:

Ausgabe:	Juli 2025
Herausgeber:	MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt:	Versprühbarer Kleber, SBR Polymermischung
Anwendungen:	Zum Verkleben von MACFOL Bitumen Kautschukbahnen, Butylbänder, Acrylatbänder, EPDM, FPO, TPO, HPL, Holz, aller Arten von Kunststoffen (außer PE und PP), weichmacherempfindliche Materialien wie PVC (max. 16% Weichmacheranteil) usw. ECO Prüfung
Verpackungseinheit:	12 Dosen á 500ml/Karton 1 Behälter á 17kg/Karton

Technische Daten:

Material:	SBR Polymermischung
Farbe:	Transparent
Eigenschaften:	• Sehr kräftiger Kleber • Hitzebeständig • Extrem große Klebkraft • Schnell trocknend • Universell einsetzbar • Gebrauchsfertig
Einsatzgebiet:	Zum Verkleben von nahezu aller Arten von Dachbedeckungen auf allen Untergründen. Der MAC Aerosol Primer verfügt über verschiedene Prüfzertifikate und ist konform den neuen Normen von ATG und den europäischen Beschluss für Oberflächenkleber zugelassen.
Gebrauchsanleitung:	• Kontaktkleber auf beide Flächen aufsprühen (bei selbstklebenden Bitumen- oder Butylbahnen nur die nichtklebrige Seite), idealer Sprühabstand ca. 30 cm. • Nach 3–5 Minuten Flächen zusammenfügen und gut andrücken/anwalzen. • Bei Überlappung Offenzeit mindestens verdoppeln. • Bei porösem Untergrund ggf. zweite Kleberschicht auftragen. • Offene Zeit: 4 Min. - 6 Min. • 60g - 70g Verbrauch/m²
Lieferform:	Dose á 500ml oder Druckbehälter á 17kg
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +140 °C
Eigenschaften des Untergrunds:	Alle Untergründe müssen trocken sowie fett- und staubfrei sein.
Empfehlung zur Sicherheit:	Siehe das Sicherheitsdatenblatt

Irrtum vorbehalten

MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH

Betriebsring 2, 2483 Ebreichsdorf
Telefon: +43 2254 72071
Email: office@mac-gmbh.at

UID: ATU74758256
FN: 519623b
HG Wien | ARA: 9858

Bank: Oberbank AG
IBAN: AT791502100531025666
BIC: OBKLAT2L

www.tec7.at
www.mac-gmbh.at